Holmen

Holmen Ligno-Tester

Uji ketahanan mekanis dan remah pada pelet kayu



Ligno-Tester mengukur ketahanan mekanis dan kandungan remah pada pelet kayu. Petugas QC dapat menimbang sampel di lokasi produksi atau pengiriman dan membandingkan ketahanan antarproduksi dengan siklus uji yang sama.

Spesifikasi utama

Ketahanan mekanis (DU)	Sampel 100 g, siklus 60 detik
Kandungan remah (F)	Sampel 250–350 g, siklus 30 detik
Diameter lubang hopper	3,15 mm
Dimensi unit	440 × 300 × 440 mm sesuai urutan pada brosur. Sumbu ukuran tidak dicantumkan.
Massa unit	17,5 kg

Sebelum memilih

Tentukan apakah laporan memerlukan ketahanan mekanis, kandungan remah, atau keduanya. Catat siklus uji untuk setiap pembandingan.

Dokumen teknis TEKPRO **Riset terkait metode**

PT Adidharma Ekaprana

Ruko Sedayu City Boulevard Timur, Blok B No. 38
Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920, Indonesia

WhatsApp +62 811 8069 288 **info@adidharma.co.id** **Telepon**

adidharma.co.id

Halaman produk